PH 97

Fisa tehnica

Description:

Activator sau întăritor versatil pentru vopsea poliuretanică bicomponentă cu conținut ridicat de substanță uscată.

Utilizare:

Pentru amestecarea cu materialele de acoperire corespunzătoare, conform raportului de amestec volumetric și ponderal dat. Aceste rapoarte sunt specificate în fișa tehnică a fiecărui material de acoperire în parte. Precizia dozării influențează proprietățile chimice, fizice și mecanice ale sistemului de acoperire. Recomandăm utilizarea unei cântare (amestecarea pe bază de greutate) sau a unei cupe de măsurare calibrate (amestecarea pe bază de volum). Întotdeauna, mai întâi întăriți materialul de acoperire, apoi diluați-l până la vâscozitatea necesară aplicării.

Culoare:

0000-incolor

Gravitație specifică:: (ČSN EN ISO 2811-1)

1,13 g/cm3

Substanță uscată: (ČSN EN ISO 3251)

Dupa greutate	89 ± 2 %
Dupa volum	85 ± 2 %

Conditii de aplicare:

Amestecați vopseaua particulară de la fund. Adăugați cantitatea recomandată de întăritor și amestecați bine. După adăugarea întăritorului, reacția chimică începe. Respectați timpul de viață al amestecului specificat în fișa tehnică a vopselei respective. După expirarea acestui timp, vopseaua începe să se îngroașe. Orice diluare suplimentară nu va mai fi eficientă. Lăsați vopseaua întărită să se întărească și să o aruncați pentru a fi eliminată profesional. Fiți atent, o cantitate semnificativă de căldură se eliberează în timpul întăririi. Dacă doza de întăritor este mai mică sau mai mare decât cea prescrisă, nu se va accelera sau încetini timpul de uscare. Respectați doza maximă de diluant prescrisă pentru metoda de aplicare aleasă. În caz de supradozaj, vopseaua își pierde capacitatea de acoperire și poate cauza daune excesive mediului. Nu aplicați vopseaua în lumina directă a soarelui, în zilele umede și ploioase, dimineața devreme sau seara târziu. Acest lucru reduce calitatea vopselei și îi scurtează durata de viață.

Depozitare:

În ambalajul original neînchis, la temperaturi între +5°C și +25°C.

Ambalare in kg:

0,1; 0,4; 1; 2

Observatii:

DFT - Grosimea filmului uscat	MS - Substanță uscată medie	GU - Unitate de luciu
WFT - Grosimea filmului umed	HS - Substanță uscată mare	KU - Unitate Krebs de vâscozitate

Toate informațiile furnizate în această fișă tehnică sunt bazate pe cea mai bună cunoaștere a noastră, rezultatele testelor de laborator și experiența practică până la data specificată mai jos. Având în vedere că condițiile de utilizare ale produsului sunt în afacerea noastră de control, putem garanta doar calitatea produsului în sine. Ca producător, nu putem fi responsabili pentru daunele apărute în urma utilizării produselor fără a urma instrucțiunile recomandate mai sus sau pentru scopuri improprii. Ne rezervăm dreptul de a modifica informațiile specificate mai sus fără notificare prealabilă. Solicitați întotdeauna versiunea actuală a fișei tehnice a produsului. Această fișă tehnică înlocuiește toate versiunile anterioare. Valabilitatea datelor furnizate aici se va încheia automat după cinci ani.

VITON s.r.o.
Planá 90
370 01 České Budějovice
Czech republic

mobil: +42(0) 724 580 404
tel: +42(0) 381 581 022
objednavky@viton.cz
www. viton.cz

Issued: 24.11.2021