POLYDAN® 48 P PARKING

Certificación:
DIT Nº 569R/16
DIT Nº 567R/16

IMPERMEABILIZACIÓN

MEMBRANĂ BITUMINOASĂ PENTRU EXTERIOR DESTINATĂ IMPERMEABILIZĂRII ZONELOR DE TRAFIC



Impermeabilitate la apa

Rezistenta mare la rupere

Rezistenta mare la tractiune

Rezistenta mare la perforare

Stabilitate dimensionala ridicata

Adaptare usoara la suport

Resistenta UV

Dispune de DIT

POLYDAN® 48 P PARKING este o membrană asfaltică compusă dintr-un strat de armare din fetru de poliester netesut de mare densitate, acoperit pe ambele fețe cu un mastic bituminos (SBS), având pe fața exterioară un finisaj cu geotextil ca material de protecție, iar pe fața interioară un material antiaderent, fiind prevăzută cu un film plastic de finisare.

AVANTAJE

Impermeabilitate totală la apă și la vapori de apă
• Rezistență mare la rupere prin sfâșiere
• Rezistență ridicată la tracțiune și alungire la rupere
• Rezistență mare la perforare statică și dinamică
• Stabilitate dimensională ridicată și bună capacitate de absorbție a mișcărilor structurale
• Adaptare ușoară la suport
• Permite aplicarea directă a asfaltului topit peste membrană
• Permite montarea directă a pavajului cu adeziv pe bază de ciment
• Autocicatrizantă și imputrescibilă

UTILIZARI

Strat superior pentru membrane multistrat destinate impermeabilizării teraselor-parcare

• Strat superior în sisteme bicomponent pentru membrane cu protecție grea aderentă

• Impermeabilizarea dalelor, plăcilor de fundație, tablierelor de pod, rampelor de acces auto, pereților îngropați, spațiilor umede și teraselor finisate cu gazon artificial

• Membrană monostrat pentru impermeabilizarea teraselor cu protecție grea aderentă

• Membrană monostrat aderentă pentru impermeabilizarea teraselor-parcare

• Reabilitarea teraselor finisate cu pavaj lipit cu adeziv pe bază de ciment

SUPRAFETE DE APLICARE

- Terase cu protecție grea aderentă
- Suporturi din beton și mortar

danosa
Building together

POLYDAN® 48 P PARKING

Certificación:
DIT Nº 569R/16
DIT Nº 567R/16

MOD DE APLICARE

- Curățarea suportului
- • Aplicarea unei amorse bituminoase pe suporturi din mortar sau beton, de tip CURIDAN®
- • În cazul în care se utilizează izolație termică, plăcile se vor monta cu rosturi alternate și fără spații între plăci mai mari de 0,5 cm
- • Suprapunerile trebuie să fie sudate și vor avea 8 cm pe direcția longitudinală și 10 cm pe direcția transversală
- • Membrana se montează în aceeași direcție cu membrana inferioară, deplasând linia de suprapunere la jumătatea rolei
- • Membrana se sudează complet de cea inferioară

TEMPERATURA DE APLICARE

Începând de la -5 ºC

• Nu se aplică pe suprafețe înghețate sau umede

GAMA DE PRODUSE

Nume comercial	Greutate medie (kg/m²)	Dimensiuni (m)	m²/palet	Role/ palet
POLYDAN® 48 P PARKING	4,8	1 x 8	184	23

DEPOZITARE SI CONSERVARE

• A se depozita într-un loc uscat, ferit de ploaie, soare și de temperaturi extreme (ridicate sau scăzute)

• Depozitarea se va face în poziție verticală

• Paleții nu se vor suprapune. Dacă se dorește depozitarea la înălțime, rafturile trebuie să fie prevăzute cu traverse sau întăriri sub paletul de lemn

• Înainte de manipularea paletului, se va verifica starea foliei termocontractabile și se va întări dacă este necesar

• Manipularea se va face cu macara prevăzută cu plasă de protecție

SOLUTII COMPATIBILE



Terasă plană circulabilă pentru uz public



Terasă plană pentru vehicule

danosa
Building together

Consulta más soluciones DANOSA

Pentru mai multe informații: www.danosa.com

DANOSA își rezervă dreptul de a modifica fără preaviz informațiile conținute în această fișă..

REV00-01/2017