ZH96

FISA TEHNICA

Descriere:

Întăritor pentru vopsea epoxidică bicomponentă.

Utilizare:

Pentru amestecare cu materialele de acoperire corespunzătoare, conform raportului de amestecare în volum și greutate specificat. Aceste rapoarte sunt indicate în fișa tehnică a fiecărui material de acoperire în parte. Precizia dozării influențează proprietățile chimice, fizice și mecanice ale sistemului de acoperire. Se recomandă utilizarea unei balanțe (amestecare în funcție de greutate) sau a unui recipient gradat (amestecare în funcție de volum). Întotdeauna întăriți mai întâi materialul de acoperire, apoi diluați-l până la vâscozitatea necesară pentru aplicare.

Culoare:

0000-incolor

Densitate relativa: (ČSN EN ISO 2811-1)

1,05 ± 0,2 g/cm3

Solids: (ČSN EN ISO 3251)

In greutate	100 ± 2 %
In volum	100 ± 2 %

Conditii de aplicare :

Amestecați vopseaua respectivă pornind de la fundul recipientului. Adăugați cantitatea recomandată de întăritor și omogenizați bine. După adăugarea întăritorului, începe reacția chimică. Respectați timpul de pot-life specificat în fișa tehnică a vopselei respective. După expirarea acestuia, vopseaua începe să se îngroașe. Orice diluare ulterioară nu mai este eficientă. Lăsați vopseaua întărită să se întărească complet și eliminați-o printr-un serviciu specializat de colectare. Atenție, în timpul întăririi se degajă o cantitate considerabilă de căldură. Dacă se dozează mai puțin sau mai mult întăritor decât cel prescris, timpul de uscare nu va fi încetinit sau accelerat. Respectați dozajul maxim de diluant recomandat pentru metoda de aplicare aleasă. În caz de supradozaj, vopseaua își pierde puterea de acoperire și provoacă daune excesive mediului. Nu aplicați vopseaua în lumina directă a soarelui, în zile ploioase sau umede, dimineața devreme sau seara târziu. Acest lucru reduce calitatea vopselei și îi scurtează durata de viață.

Depozitare:

În ambalajul original nedesfăcut, la temperaturi cuprinse între +5°C și +25°C.

Ambalaj in kg:

10,5; 5,25; 3; 1,5

Note:

DFT – grosimea filmului uscat	MS – materie uscata medie	GU – unitate de luciu
WFT – grosimea filmului umed	HS – materie uscata ridicata	KU – unitate de vascozitate

Toate informațiile furnizate în această fișă tehnică se bazează pe cele mai bune cunoștințe ale noastre, pe rezultatele testelor de laborator și pe experiența practică, valabile la data specificată mai jos. Având în vedere că condițiile de utilizare a produsului nu sunt sub controlul nostru, putem garanta doar calitatea produsului în sine. În calitate de producător, nu ne asumăm responsabilitatea pentru eventualele daune rezultate din utilizarea produsului fără respectarea instrucțiunilor recomandate mai sus sau în scopuri necorespunzătoare. Ne rezervăm dreptul de a modifica informațiile specificate mai sus fără o notificare prealabilă. Solicitați întotdeauna versiunea actualizată a fișei tehnice a produsului. Această fișă tehnică înlocuiește toate versiunile anterioare. Valabilitatea datelor prezentate aici expiră automat după cinci ani.

VITON s.r.o.
Planá 90
370 01 České Budějovice
Czech republic

mobil: +42(0) 724 580 404
tel: +42(0) 381 581 022
objednavky@viton.cz
www. viton.cz

GENUINE CZECH

Issued: 20.05.2025
Revision: B1