PH 95

FISA TEHNICA

Descriere:

Întăritor rapid pentru vopsele 2K HS PUR

Utilizare:

Pentru amestecare cu materiale de acoperire corespunzătoare, conform raportului de amestecare în volum și în greutate specificat. Precizia dozării influențează proprietățile chimice, fizice și mecanice ale sistemului de acoperire. Se recomandă utilizarea unei balanțe (pentru amestecare în greutate) sau a unui recipient gradat (pentru amestecare în volum). Întotdeauna întăriți mai întâi materialul de acoperire, apoi diluați-l până la vâscozitatea necesară pentru aplicare. Produsul este sensibil la umiditatea din aer; după deschiderea ambalajului original, capacul trebuie închis etanș pentru a preveni pătrunderea aerului.

Raport de amestecare	In greutate	In volum	Durata de utilizare*
PE 73	8:1	6:1	4 ore
PE 84	6:1	4:1	4 ore

*** Indicat(ă) la 23°C. La 15°C, timpul de utilizare după amestecare este dublu, iar la 30°C este jumătate.**

Culoare:

0000-incolor

Densitate specifica: (ČSN EN ISO 2811-1)

1,09 ± 0,2 g/cm3

Continut solid : (ČSN EN ISO 3251)

In greutate	65 ± 2 %
In volum	57 ± 2 %

Conditii de aplicare :

Amestecați vopseaua respectivă începând de la fundul recipientului. Adăugați cantitatea recomandată de întăritor și amestecați bine. După adăugarea întăritorului începe reacția chimică. Respectați timpul de pot-life specificat în fișa tehnică a vopselei respective. După expirarea acestuia, vopseaua începe să se îngroașe. Orice diluare ulterioară nu mai este eficientă. Lăsați vopseaua întărită să se usuce complet și eliminați-o prin metode profesionale. Atenție, în timpul întăririi se degajă o cantitate considerabilă de căldură. Dacă dozați o cantitate mai mică sau mai mare de întăritor decât cea prescrisă, timpul de uscare nu va fi încetinit sau accelerat. Respectați doza maximă de diluant recomandată pentru metoda de aplicare aleasă. În caz de supradozaj, vopseaua își pierde capacitatea de acoperire și cauzează daune excesive mediului. Nu aplicați vopseaua în lumina directă a soarelui, în zile ploioase sau umede, dimineața devreme sau seara târziu. Acest lucru reduce calitatea vopselei și îi scurtează durata de viață.

Depozitare:

În ambalajul original nedesfăcut, la temperaturi între +5°C și +25°C.

Ambalare in kg:

1,5; 3

Note:

DFT – grosimea filmului uscat	MS – materie uscata medie	GU – unitate de luciu
WFT – grosimea filmului umed	HS – materie uscata ridicata	KU – unitate de vascozitate

Toate informațiile furnizate în această fișă tehnică se bazează pe cele mai bune cunoștințe ale noastre, pe rezultatele testelor de laborator și pe experiența practică, valabile la data specificată mai jos. Având în vedere că condițiile de utilizare a produsului nu sunt sub controlul nostru, putem garanta doar calitatea produsului în sine. În calitate de producător, nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele rezultate din utilizarea produsului fără respectarea instrucțiunilor recomandate mai sus sau pentru utilizări necorespunzătoare. Ne rezervăm dreptul de a modifica informațiile specificate fără o notificare prealabilă. Solicitați întotdeauna versiunea actualizată a fișei tehnice a produsului. Această fișă tehnică înlocuiește toate versiunile anterioare. Valabilitatea datelor prezentate aici expiră automat după cinci ani.

VITON s.r.o.
Planá 90
370 01 České Budějovice
Czech republic

mobil: +42(0) 724 580 404
tel: +42(0) 381 581 022
objednavky@viton.cz
www. viton.cz

Issued: 28.05.2025
Revision: A1