PH 92

FISA TEHNICA

Descriere:

Întăritor alternativ pentru vopsea poliuretanică bicomponentă cu conținut ridicat de substanță solidă.

Utilizare:

Pentru amestecarea cu materialele de acoperire corespunzătoare, conform raportului de amestec în volum și greutate indicat. Aceste rapoarte sunt specificate în fișa tehnică a fiecărui material de acoperire. Precizia dozării influențează proprietățile chimice, fizice și mecanice ale sistemului de acoperire. Recomandăm utilizarea unei balanțe (amestecare în greutate) sau a unui recipient gradat (amestecare în volum). Întotdeauna întăriți mai întâi materialul de acoperire, apoi diluați-l până la vâscozitatea necesară pentru aplicare. Produsul este sensibil la umiditatea aerului; după deschiderea ambalajului original, capacul trebuie închis bine pentru a preveni pătrunderea aerului.

Raport de amestec	In greutate	In volum	Durata de utilizare*
PE 73	8:1	7:1	2 hours
PE 84	6:1	5:1	2 hours

* Indicativ la 23°C. La 15°C, timpul de utilizare după amestecare este dublu, iar la 30°C este jumătate..

Culoare:

0000-incolor

Densitate relativa: (ČSN EN ISO 2811-1)

1,17 ± 0,2 g/cm3

Continut solid : (ČSN EN ISO 3251)

In greutate	75 ± 2 %
In volum	67 ± 2 %

Conditii de aplicare :

Amestecați bine vopseaua din recipient, începând de la fund. Adăugați cantitatea recomandată de întăritor și omogenizați complet. După adăugarea întăritorului, începe reacția chimică. Respectați timpul de utilizare (pot-life) specificat în fișa tehnică a vopselei respective. După expirarea acestuia, vopseaua începe să se îngroașe, iar orice diluare ulterioară nu mai este eficientă. Lăsați vopseaua întărită să se întărească complet și eliminați-o prin metode profesionale de colectare. Atenție: în timpul întăririi se degajă o cantitate considerabilă de căldură. Dacă se dozează o cantitate mai mică sau mai mare de întăritor decât cea prescrisă, timpul de uscare nu va fi influențat (nici încetinit, nici accelerat). Respectați doza maximă de diluant recomandată pentru metoda de aplicare aleasă. În caz de supradozaj, vopseaua își pierde capacitatea de acoperire și poate provoca daune semnificative mediului. Nu aplicați vopseaua în lumina directă a soarelui, în zile ploioase sau umede, dimineața devreme ori seara târziu. Acest lucru afectează negativ calitatea și durabilitatea peliculei de vopsea.

Depozitare:

În ambalajul original, nedesfăcut, la temperaturi cuprinse între +5°C și +25°C.

Ambalare in kg:

1,5; 3

Note:

DFT – grosimea stratului uscat	MS – materie uscata medie	GU – unitatea de luciu
WFT – grosimea stratului umed	HS – materie uscata ridicata	KU – unitatea de vascozitate

Toate informațiile furnizate în această fișă tehnică se bazează pe cele mai bune cunoștințe ale noastre, pe rezultatele testelor de laborator și pe experiența practică, valabile la data specificată mai jos. Având în vedere că condițiile de utilizare a produsului nu sunt sub controlul nostru, putem garanta doar calitatea produsului în sine. În calitate de producător, nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele rezultate din utilizarea produsului fără respectarea instrucțiunilor recomandate mai sus sau pentru utilizări necorespunzătoare. Ne rezervăm dreptul de a modifica informațiile specificate fără o notificare prealabilă. Solicitați întotdeauna versiunea actualizată a fișei tehnice a produsului. Această fișă tehnică înlocuiește toate versiunile anterioare. Valabilitatea datelor prezentate aici expiră automat după cinci ani.

VITON s.r.o.
Planá 90
370 01 České Budějovice
Czech republic

mobil: +42(0) 724 580 404
tel: +42(0) 381 581 022
objednavky@viton.cz
www. viton.cz

Issued: 28.05.2025
Revision: A1