PH 93

FISA TEHNICA

Descriere:

Întăritor pentru vopsea poliuretanică bicomponentă

Utilizare:

Pentru amestecare cu materiale de acoperire compatibile, conform raportului de amestec specificat în volum și în greutate. Aceste rapoarte sunt indicate în fișa tehnică a fiecărui material de acoperire în parte. Precizia dozării influențează proprietățile chimice, fizice și mecanice ale sistemului de acoperire. Se recomandă utilizarea unui cântar (pentru amestec în greutate) sau a unui recipient gradat (pentru amestec în volum). Întotdeauna se întărește mai întâi materialul de acoperire, apoi se diluează până la vâscozitatea necesară pentru aplicare.

Culoare:

0000-incolor

Densitate specifica: (ČSN EN ISO 2811-1)

1,02 g/cm3

Conținut de substanță uscată: (ČSN EN ISO 3251)

In greutate	58 ± 2 %
In volum	51 ± 2 %

Conditii de aplicare :

Amestecați vopseaua în mod uniform de pe fundul recipientului. Adăugați cantitatea recomandată de întăritor și amestecați bine. După adăugarea întăritorului, începe reacția chimică. Respectați durata de utilizare (pot-life) specificată în fișa tehnică a vopselei respective. După expirarea acesteia, vopseaua începe să se îngroașe, iar orice diluare suplimentară nu mai este eficientă. Lăsați produsul întărit să se usuce complet și eliminați-l prin metode autorizate de eliminare profesională. Atenție, în timpul întăririi se eliberează o cantitate considerabilă de căldură. Dacă dozați o cantitate mai mică sau mai mare de întăritor decât cea prescrisă, timpul de uscare nu va fi influențat (nici mai lent, nici mai rapid). Respectați doza maximă admisă de diluant pentru metoda de aplicare aleasă. În caz de supradozare, vopseaua își pierde capacitatea de acoperire și poate produce daune semnificative asupra mediului. Nu aplicați produsul în lumina directă a soarelui, în zile ploioase sau umede, dimineața devreme ori seara târziu – aceste condiții afectează calitatea stratului și îi reduc durata de viață.

Depozitare:

În ambalajul original nedesfăcut, la temperaturi cuprinse între +5°C și +25°C.

Ambalare in kg:

0,1; 0,2; 0,5; 1; 3; 5; 10; 210

Note:

DFT – grosimea stratului uscat	MS – materie uscata medie	GU – unitatea de luciu
WFT – grosimea stratului umed	HS – materie uscata ridicata	KU – unitatea de vascozitate

Toate informațiile prezentate în această fișă tehnică se bazează pe cele mai bune cunoștințe ale noastre, pe rezultatele testelor de laborator și pe experiența practică de până la data menționată mai jos. Având în vedere că condițiile de utilizare a produsului nu se află sub controlul nostru, putem garanta doar calitatea produsului în sine. În calitate de producător, nu ne asumăm responsabilitatea pentru eventualele daune apărute ca urmare a utilizării produsului fără respectarea instrucțiunilor recomandate sau în scopuri necorespunzătoare. Ne rezervăm dreptul de a modifica informațiile de mai sus fără o notificare prealabilă. Solicitați întotdeauna cea mai recentă versiune a fișei tehnice. Această fișă tehnică înlocuiește toate versiunile anterioare. Valabilitatea datelor furnizate aici expiră automat după cinci ani..

VITON s.r.o.
Planá 90
370 01 České Budějovice
Czech republic

Issued: 26.10.2020

GENUINE CZECH

mobil: +42(0) 724 580 404
tel: +42(0) 381 581 022
objednavky@viton.cz
www. viton.cz